



Stone Paint ستون باينت



+971 56 215 6447

info@marmocolors.com

www.marmocolors.com



marmocolors

مارمو ستون باينت

مارمو ستون باينت هو طلاء مائي عالي الجودة مصنوع من الأكريليك النقي، ويحتوي على قطع من الرخام المطحون المرتبطة براتنج الأكريليك النقي.

يتميز دهان مارمو بألوانه الطبيعية المستمدة من الرخام، دون استخدام الأكاسيد، مما يمنحه مظهرًا نصف خشن يناسب استخدامه كطبقة تشطيب.

المواصفات الأساسية

- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- مقاومة عالية للتلوث الجوي.
- متانة وأداء عاليان.
- مظهر نهائي نصف خشن يشبه الحجر الطبيعي.
- التصاق ممتاز بالأسطح المختلفة.
- يجعل الأسطح الرأسية مقاومة للماء إلى حد ما.
- سهل التطبيق.
- صديق للبيئة.
- مقاوم للملوثات البيئية.
- يقلل من ظهور التشققات.
- يقلل من تكاليف الصيانة وإعادة الطلاء.

أماكن الاستخدام

يمكن استخدام دهان مارمو ستون في التطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح التالية:

- الخرسانة الجاهزة
- الجدران المغطاة بالجبس الأسمنتي
- عناصر الـ GRC
- عناصر الـ LAS GRA
- أنظمة العزل والتشطيب الخارجية (EIFS)
- ألواح الأسمنت
- ألواح الجبس

التطبيق

تحضير السطح

- أداء هذا الطلاء يعتمد بشكل مباشر على جودة تحضير السطح.
- يجب ترك الخرسانة الجديدة لتجف لمدة ٢٨ يومًا على الأقل قبل الطلاء.
- يجب أن تكون الطبقة الأساسية قوية بما يكفي لاستقبال الطلاء.
- يجب تصحيح العيوب في الركيزة مثل التموجات السطحية، الشقوق، والثقوب قبل البدء بالطلاء.
- يجب تنظيف السطح من جميع المواد الغريبة مثل الطلاء القديم أو الغبار أو المواد اللاصقة غير الثابتة.
- إذا كانت هناك فطريات أو طحالب، يُنصح باستخدام محلول مضاد للفطريات وتركه لمدة ٢٤ ساعة، ثم شطفه جيدًا وتنظيف السطح.
- في حالة وجود شحوم أو زيوت، يتم تنظيفها باستخدام منظف خفيف ثم شطفها جيدًا.
- لا يُنصح بتطبيق الطلاء على الأسطح المبللة.

الخلط

دهان مارمو ستون هو منتج مائي أحادي المكون ويجب خلطه جيدًا قبل الاستخدام. يمكن تخفيف المادة بكمية صغيرة من الماء النظيف الصالح للشرب، ويُخلط باستخدام خلاط بطيء السرعة.

التوصيات أثناء التطبيق

- درجة حرارة التطبيق: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية.
- يتم التطبيق باستخدام مضخة رشاشة.
- ضغط الهواء المطلوب: من ٩٠ إلى ١٢٠ بار.
- زاوية الرش: ٩٠ درجة.
- يجب إتمام العمل اليومي من زاوية إلى زاوية أو عند الفواصل الطبيعية لضمان تجانس المظهر في المسطح الواحد.

المواصفات الفنية

نسبة المكونات الصلبة:	٨٢٪
القوام:	معجوني
الكثافة:	١,٨ كجم/لتر
المرونة:	عالية (وفق اختبار ASTM D522)
درجة حرارة التطبيق:	من ٥+ إلى ٤٠+ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام:	من ٢٠- إلى ٨٠+ درجة مئوية
مقاومة الماء:	ممتازة
الألوان:	ألوان طبيعية فقط
الاستهلاك:	١,٨ كجم/م ^٢ لكل ١ مم سماكة
المظهر النهائي:	مطفي نصف خشن
التغطية:	من ٣ إلى ٥ كجم/م ^٢
زمن الجفاف:	١٨ ساعة عند درجة حرارة ٣٥ مئوية
زمن الجفاف الأولي:	٣ ساعات
التعبئة:	٢٣ كجم/دلو
مدة الصلاحية:	٣ أشهر في ظروف مناسبة

التخزين والتعامل

يُحفظ المنتج لمدة لا تزيد عن ٣ أشهر عند تخزينه في ظروف أقل من ٣٥ درجة مئوية في العبوات الأصلية غير المفتوحة.

الصحة والسلامة

- تأكد من وجود تهوية جيدة أثناء التطبيق والتجفيف.
- لا تأكل، تشرب أو تدخن أثناء استخدام المنتج.
- عند الطلاء بالرش داخل الأماكن المغلقة، استخدم معدات تنفس مناسبة.
- يُفضل ارتداء حماية للعين أثناء التطبيق.
- في حال ملامسة العينين، اغسلهما فورًا بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية.
- في حال ملامسة الجلد، اغسله بالصابون والماء.
- لا تُخزن المنتج أو تعلقه على خطاف.
- يجب التخلص من المواد والعبوات الفارغة بأمان وفقًا للوائح المحلية.
- لا تُلقِ المنتج في المجاري المائية أو التربة.
- يُرجى إبقاء المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تُوفّر ورقة بيانات السلامة (MSDS) عند الطلب.



أبيض (مون لایت) - ساده

٧٤١٢



أبيض (مون لایت)

٧٤١٣



أبيض (جاسمین) ساده

٧٤٥١



أبيض (جاسمین)

٧٤٥٢



بيج (باهاما بيج)

٨١٠٢



بيج (ديزرت بيج)

٨١٢١



قرميدي (سان سيت)

٤٦٧٧



قرميدي (توای لایت)

٤٧٨٥



الخليج العربي (ميسـت) - سادـه

٢٩٤٧



الخليج العربي (ميسـت)

٢٩٤٨



الخليج العربي (ميراج)

٢٩٣١



فضي (ماتهاتن)

۱۱۰۱



فضي (روك)

۱۱۲۵

صنع بواسطة

لايت آرت ستون لصناعة مواد البناء



Light Art Stone

الوكيل الحصري

توين تاتش لأعمال البلاستر و التكسية

طريقة مليحة - الشارقة - إ.ع.م

+٩٧١ ٥٦ ٢١٥ ٦٤٤٧

info@twintouch.ae

www.twintouch.ae



TWIN TOUCH



Made In United Arab Emirates
صنع في الإمارات العربية المتحدة